



**Aditivos
Especiales**

Fabricante de Aditivos
para la Construcción

CHEMFIX 600

*Para uso sobre soportes húmedos y
en anclajes sumergidos
bajo agua dulce o salada.*



COMUNICATE CON NUESTRO ASESORES TÉCNICOS

VENTAS@ADITIVOSESPECIALES.COM.PE / (01) 280-7092 / 948 597 540 WWW.ADITIVOSESPECIALES.COM.PE

CHEMIFIX 600

PÁGINA 1 - Características y beneficios
 PÁGINA 2: Característica típica y rendimiento de resistencia de diseño con montantes de grado 5,8 y datos de instalación asociados en concreto no fisurado C20/25 sin considerar falla del cono/falla del borde del concreto o falla por división
 PÁGINAS 3 a 6 Resistencia de diseño utilizada con materiales de diversas resistencias de montantes y barras de refuerzo en concreto no fisurado C20/25 sin considerar falla del cono/falla del borde del concreto o falla por división Fuerzas de unión para hef 4d (empotramiento mínimo) a 20d
 PÁGINA 7,8 - Resistencias de carga características y de diseño basadas en las fuerzas de unión características para hef 4d (empotramiento mínimo) a 20d
 PÁGINA 9,10- Factores de fuerza de unión
 PÁGINA 11- Propiedades de los materiales para varillas roscadas y barras de refuerzo
 PÁGINA 12- Valores de barras de refuerzo posteriores a la instalación
 PÁGINA 13- Esquemas de barras de refuerzo postinstaladas
 PÁGINA 14 - Factores de reducción de tensión en el borde y el espaciado PÁGINA 15 - Tiempo de curado/rango de temperatura
 PÁGINA 16 - Parámetros de instalación: limpieza e instalación de los orificios de perforación PÁGINA 17 - Detalles de instalación en madera
 PÁGINA 18- Notas

**Listados/Aprobaciones**

- ETA para las opciones 1 y 7 y sísmica C1 y C2
- BS6920 para uso con agua potable Aprobado por WRAS
- LEED probado con certificación VOC como material de baja emisión
- Aprobación de la prueba de impacto FOCP (Chemfix 100) BZS D 22-605
- Contenido de COV con calificación A+



BS6920 Approved
FOR USE WITH
POTABLE WATER

**Descripción del Producto**

Chemfix 600 (proporción 3:1) es un sistema de resina de anclaje químico epóxico puro de alta resistencia de 2 componentes. esta diseñado para empotramientos profundos y agujeros de gran diámetro debido a su nula contracción y tiempos de trabajo más prolongados. Para orificios perforados con diamante, con barras de refuerzo y en áreas de alta exposición química, por ejemplo. Sal marina y piscinas.

Disponible en presentación de Cartucho de 585ml.

Características y ventajas

- Alta fuerza de unión con alta resistencia a la carga
- Se utiliza con todos los grados de varilla roscada y barra de refuerzo de acuerdo con TR029
- Ideal para instalaciones empotradas profundas
- Utilizado en concreto no fisurado y fisurado.
- Utilizado en hormigón seco y húmedo y también en madera.
- Utilizado en pozos inundados
- Utilizado para aplicaciones aéreas
- Aprobado por ETA para instalaciones de barras de refuerzo según EAD 330087-01-0601 y EN1992-1-1:2004 EC2
- Aprobación ETA para las Opciones 1 y 7 según EAD 330499-01-0601
- La contracción cero permite instalaciones de gran diámetro
- Probado independientemente y aprobado por ETA: vida útil del anclaje de 100 años
- Homologación ETA para perforación sin polvo (brocas huecas y aspirador)
- Aprobado por ETA para perforación diamantina.
- Aprobado por ETA para sísmica C1 y C2 y para sísmica con barra de refuerzo instalada posteriormente.
- Departamento Federal de Defensa y Protección Civil - Prueba de impacto - Aprobado para su uso en refugios e instalaciones de Protección y Apoyo. (Solo Chemfix 100) BZS D 22-605

BENEFICIOS ESPECÍFICOS

- Largos tiempos de trabajo
- Posibilidad de cargas muy elevadas
- Contracción cero
- Alta resistencia química
- Aprobado en Europa
- Agujeros perforados con diamante
- Tacos de fijación en madera
- Aprobado contra incendios
- Vida útil de 24 meses
- Postes y barras de refuerzo

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Este producto debe almacenarse entre +5°C y +25°C.

La vida útil del producto es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

IMPORTANTE: La información y los datos proporcionados se basan en nuestra propia experiencia, investigaciones y pruebas y se consideran confiables y precisos. Sin embargo, como no podemos conocer los diversos usos a los que se pueden aplicar sus productos, o los métodos de aplicación utilizados, no hay garantía en cuanto a la idoneidad o idoneidad de sus productos es dada o implícita. Es responsabilidad de los usuarios determinar la idoneidad del uso. Para más información póngase en contacto Nuestro Departamento Técnico.

CHEMFIK 600*Características típicas y rendimiento de resistencia de diseño con montantes de grado 5,8 y datos de instalación asociados*

| Stud Ø (mm) | Característica Resistencia (kN) | | Resistencia de diseño (kN) | | Carga recomendada (kN) | | Característica distancias (mm) | | | borde mínimo y espaciado (mm) | Nominal Embedment (mm) | Hole Diámetro concrete (mm) | Hole Diámetro fixture (mm) | Max Torque (Nm) |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Tensión | Cortar | Tensión | Cortar | Tensión | Cortar | borde | Spacing | Cortar | | | | | |
| | N _{rk} | V _{rk} | N _{rd} | V _{rd} | N _{rec} | V _{rec} | C _{cr,N} | S _{cr,N} | C _{cr,V} | | | | | |
| M8 | 19.05 | | 12.70 | | 9.07 | | | | | | 40 | 10 | 9 | 10 |
| | 19.05 | 9.00 | 12.70 | 7.20 | 9.07 | 5.14 | 80 | 160 | 80 | 40 | | | | |
| | 19.05 | | 12.70 | | 9.07 | | | | | | | | | |
| M10 | 30.15 | | 18.90 | | 13.50 | | | | | | 40 | 12 | 12 | 20 |
| | 30.15 | 15.00 | 20.10 | 12.00 | 14.36 | 8.57 | 100 | 200 | 90 | 40 | | | | |
| | 30.15 | | 20.10 | | 14.36 | | | | | | | | | |
| M12 | 43.80 | | 27.10 | | 19.36 | | | | | | 60 | 14 | 14 | 40 |
| | 43.80 | 21.00 | 29.20 | 16.80 | 20.86 | 12.00 | 120 | 240 | 110 | 60 | | | | |
| | 43.80 | | 29.20 | | 20.86 | | | | | | | | | |
| M16 | 71.82 | | 39.90 | | 28.50 | | | | | | 75 | 18 | 18 | 60 |
| | 81.60 | 39.00 | 54.40 | 31.20 | 38.86 | 22.29 | 160 | 320 | 125 | 75 | | | | |
| | 81.60 | | 54.40 | | 38.86 | | | | | | | | | |
| M20 | 96.48 | | 53.60 | | 38.29 | | | | | | 95 | 22 | 22 | 120 |
| | 127.35 | 61.00 | 84.90 | 48.80 | 60.64 | 34.86 | 200 | 400 | 180 | 95 | | | | |
| | 127.35 | | 84.90 | | 60.64 | | | | | | | | | |
| M24 | 144.72 | | 80.40 | | 57.43 | | | | | | 115 | 28 | 26 | 160 |
| | 183.60 | 88.00 | 122.40 | 70.40 | 87.43 | 50.29 | 240 | 480 | 220 | 115 | | | | |
| | 183.60 | | 122.40 | | 87.43 | | | | | | | | | |
| M27 | 167.94 | | 93.30 | | 66.64 | | | | | | 125 | 30 | 30 | 250 |
| | 238.65 | 115.00 | 159.10 | 92.00 | 113.64 | 65.71 | 270 | 540 | 240 | 125 | | | | |
| | 238.65 | | 159.10 | | 109.52 | | | | | | | | | |
| M30 | 203.58 | | 113.10 | | 80.79 | | | | | | 140 | 35 | 32 | 300 |
| | 291.75 | 140.00 | 194.50 | 112.00 | 138.93 | 81.43 | 300 | 600 | 280 | 140 | | | | |
| | 291.75 | | 194.50 | | 138.93 | | | | | | | | | |
| M33 | 242.64 | | 134.80 | | 96.29 | | | | | | 155 | 37 | 36 | 330 |
| | 360.90 | 173.50 | 240.60 | 138.80 | 171.86 | 99.14 | 330 | 660 | 310 | 155 | | | | |
| | 360.90 | | 240.60 | | 171.86 | | | | | | | | | |
| M36 | 285.12 | | 158.40 | | 113.14 | | | | | | 170 | 40 | 38 | 350 |
| | 424.80 | 204.25 | 283.20 | 163.40 | 202.29 | 121.43 | 360 | 720 | 330 | 170 | | | | |
| | 424.80 | | 283.20 | | 202.29 | | | | | | | | | |

= steel failure

CHEMFIJ 600

Resistencia de diseño utilizada con diversas resistencias de pernos, materiales y barras de refuerzo.

Clavos de acero de grado 5,8

| Stud Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Profundidad de empotramiento hef | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hef failure (mm) | F _{d,s} design load (kN) |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|------|------------------|-----------------------------------|
| | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 | | |
| 8 | 10 | 12.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 12.7 |
| 10 | 12 | 15.1 | 18.9 | 20.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 20.1 |
| 12 | 14 | | 22.6 | 27.1 | 29.2 | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 29.2 | |
| 16 | 18 | | | | 39.9 | 45.6 | 51.3 | 54.4 | | | | | | | | | | | | 96 | 54.4 | | |
| 20 | 22 | | | | | 53.6 | 60.3 | 67.0 | 73.7 | 80.4 | 84.9 | | | | | | | | 127 | 84.9 | | | |
| 24 | 28 | | | | | | | 80.4 | 88.5 | 96.5 | 104.6 | 112.6 | 122.4 | | | | | | 152 | 122.4 | | | |
| 27 | 30 | | | | | | | | 93.3 | 101.8 | 110.3 | 118.8 | 135.7 | 159.1 | | | | 188 | 159.1 | | | | |
| 30 | 35 | | | | | | | | | 113.1 | 122.5 | 132.0 | 150.8 | 188.5 | 195 | | | 206 | 194.5 | | | | |
| 33 | 38 | | | | | | | | | | 134.8 | 145.2 | 165.9 | 207.4 | 240.6 | | | 232 | 240.6 | | | | |
| 36 | 40 | | | | | | | | | | | 158.4 | 181.0 | 226.2 | 271.5 | 283.2 | | | 250 | 283.2 | | | |
| Depth (mm) | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 | | |

Clavos de acero de grado 8,8

| Stud Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Profundidad de empotramiento hef | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hef failure (mm) | F _{d,s} design load (kN) | |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------------------|-----------------------------------|------|
| | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 | | | |
| 8 | 10 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | 19.5 |
| 10 | 12 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 26.4 | 30.2 | 30.9 | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | 30.9 |
| 12 | 14 | | 22.6 | 27.1 | 31.7 | 36.2 | 40.7 | 45.0 | | | | | | | | | | | | | | 99 | 45.0 | |
| 16 | 18 | | | | 39.9 | 45.6 | 51.3 | 57.0 | 62.7 | 68.4 | 74.1 | 79.8 | 83.7 | | | | | | 147 | 83.7 | | | | |
| 20 | 22 | | | | | 53.6 | 60.3 | 67.0 | 73.7 | 80.4 | 87.1 | 93.8 | 107.2 | 130.7 | | | | 195 | 130.7 | | | | | |
| 24 | 28 | | | | | | | 80.4 | 88.5 | 96.5 | 104.6 | 112.6 | 128.7 | 160.9 | 188.3 | | | 234 | 188.3 | | | | | |
| 27 | 30 | | | | | | | | 93.3 | 101.8 | 110.3 | 118.8 | 135.7 | 169.7 | 203.6 | 237.5 | 244.8 | | | 289 | 244.8 | | | |
| 30 | 35 | | | | | | | | | 113.1 | 122.5 | 132.0 | 150.8 | 188.5 | 226.2 | 263.9 | 299.2 | | | 317 | 299.2 | | | |
| 33 | 38 | | | | | | | | | | 134.8 | 145.2 | 165.9 | 207.4 | 248.8 | 290.3 | 331.8 | 370.1 | | | 357 | 370.1 | | |
| 36 | 40 | | | | | | | | | | | 158.4 | 181.0 | 226.2 | 271.5 | 316.7 | 362.0 | 435.7 | | | 385 | 435.7 | | |
| Depth (mm) | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 | | | |

CHEMFIK 600

Resistencia de diseño utilizada con diversas resistencias de pernos, materiales y barras de refuerzo

Clavos de acero de grado 10,9

| Stud Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Profundidad de empotramiento hef (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | hef failure (mm) | F _{d,s} design load (kN) | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | | | 540 | 600 |
| 8 | 10 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.3 | 25.5 | 27.2 | | | | | | | | | | | | | | 85 | 27.2 | |
| 10 | 12 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 26.4 | 30.2 | 33.9 | 37.7 | 41.5 | 43.1 | | | | | | | | | | | 114 | 43.1 | |
| 12 | 14 | | 22.6 | 27.1 | 31.7 | 36.2 | 40.7 | 45.2 | 49.8 | 54.3 | 58.8 | 62.6 | | | | | | | | | 138 | 62.6 | |
| 16 | 18 | | | | 39.9 | 45.6 | 51.3 | 57.0 | 62.7 | 68.4 | 74.1 | 79.8 | 91.2 | 113.9 | 116.6 | | | | | | 205 | 116.6 | |
| 20 | 22 | | | | | 53.6 | 60.3 | 67.0 | 73.7 | 80.4 | 87.1 | 93.8 | 107.2 | 134.1 | 160.9 | 182.0 | | | | | 272 | 182.0 | |
| 24 | 28 | | | | | | | 80.4 | 88.5 | 96.5 | 104.6 | 112.6 | 128.7 | 160.9 | 193.0 | 225.2 | 257.4 | 262.2 | | | 326 | 262.2 | |
| 27 | 30 | | | | | | | | 93.3 | 101.8 | 110.3 | 118.8 | 135.7 | 169.7 | 203.6 | 237.5 | 271.5 | 339.3 | 341.0 | | 402 | 341.0 | |
| 30 | 35 | | | | | | | | | 113.1 | 122.5 | 132.0 | 150.8 | 188.5 | 226.2 | 263.9 | 301.6 | 377.0 | 416.7 | | 442 | 416.7 | |
| 33 | 38 | | | | | | | | | | 134.8 | 145.2 | 165.9 | 207.4 | 248.8 | 290.3 | 331.8 | 414.7 | 497.7 | 515.5 | 497 | 515.5 | |
| 36 | 40 | | | | | | | | | | | | 158.4 | 181.0 | 226.2 | 271.5 | 316.7 | 362.0 | 452.4 | 542.9 | 606.9 | 537 | 606.9 |
| Depth (mm) | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 | | |

Tacos de acero inoxidable A4-70

| Stud Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Profundidad de empotramiento hef (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | hef failure (mm) | F _{d,s} design load (kN) | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------------------------------|-------|-----|
| | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | | | 540 | 600 |
| 8 | 10 | 12.7 | 13.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 13.7 | |
| 10 | 12 | 15.1 | 18.9 | 21.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 21.7 | |
| 12 | 14 | | 22.6 | 27.1 | 31.6 | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 31.6 | |
| 16 | 18 | | | | 39.9 | 45.6 | 51.3 | 57.0 | 58.8 | | | | | | | | | | | | 103 | 58.8 | |
| 20 | 22 | | | | | 53.6 | 60.3 | 67.0 | 73.7 | 80.4 | 87.1 | 91.7 | | | | | | | | | 137 | 91.7 | |
| 24 | 28 | | | | | | | 80.4 | 88.5 | 96.5 | 104.6 | 112.6 | 128.7 | 132.1 | | | | | | | 164 | 132.1 | |
| 27 | 30 | | | | | | | | 80.2 | | | | | | | | | | | | 95 | 80.2 | |
| 30 | 35 | | | | | | | | | 98.1 | | | | | | | | | | | 104 | 98.1 | |
| 33 | 38 | | | | | | | | | | 121.3 | | | | | | | | | | 117 | 121.3 | |
| 36 | 40 | | | | | | | | | | | 142.8 | | | | | | | | | 126 | 142.8 | |
| Depth (mm) | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 | | |

*1 = Resistencia a la tracción 500N/mm2

CHEMFIJ 600

Resistencia de diseño utilizada con diversas resistencias de pernos, materiales y barras de refuerzo

Studding de acero inoxidable A4-80

| Stud Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Profundidad de empotramiento hef | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hef failure (mm) | F _{d,s} design load (kN) | |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------------------------------|-----|
| | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 540 | | | 600 |
| 8 | 10 | 12.7 | 15.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 15.7 | |
| 10 | 12 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 24.8 | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 24.8 | |
| 12 | 14 | | 22.6 | 27.1 | 31.7 | 36.1 | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 36.1 | |
| 16 | 18 | | | 39.9 | 45.6 | 51.3 | 57.0 | 62.7 | 67.2 | | | | | | | | | | | | 118 | 67.2 | |
| 20 | 22 | | | | 53.6 | 60.3 | 67.0 | 73.7 | 80.4 | 87.1 | 93.8 | 104.8 | | | | | | | | | 156 | 104.8 | |
| 24 | 28 | | | | | 80.4 | 88.5 | 96.5 | 104.6 | 112.6 | 128.7 | 132.1 | | | | | | | | | 164 | 132.1 | |
| 27 | 30 | | | | | | 80.2 | | | | | | | | | | | | | | 95 | 80.2 | |
| 30 | 35 | | | | | | | 98.1 | | | | | | | | | | | | | 104 | 98.1 | |
| 33 | 38 | | | | | | | | 121.3 | | | | | | | | | | | | 117 | 121.3 | |
| 36 | 40 | | | | | | | | | 142.8 | | | | | | | | | | | 126 | 142.8 | |
| Depth (mm) | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 | | |

Barras de refuerzo de alta adherencia F_{yk}=500N/mm²

| Rebar Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Profundidad de empotramiento hef | | | | | | | | | | | | | | | | | | | hef failure (mm) | F _{d,s} yield load (kN) | |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------|----------------------------------|-----|
| | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 560 | | | 640 |
| 8 | 10 | 7.4 | 9.2 | 11.1 | 12.9 | 14.7 | 16.6 | 18.4 | 20.3 | 21.9 | | | | | | | | | | | 119 | 21.9 | |
| 10 | 12 | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 18.4 | 20.7 | 23.0 | 25.3 | 27.6 | 30.0 | 32.3 | 34.1 | | | | | | | | 148 | 34.1 | |
| 12 | 14 | | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 22.1 | 24.9 | 27.6 | 30.4 | 33.2 | 35.9 | 38.7 | 44.2 | 49.2 | | | | | | | 179 | 49.2 | |
| 14 | 16 | | | 19.4 | 22.6 | 25.8 | 29.0 | 32.3 | 35.5 | 38.7 | 41.9 | 45.2 | 51.6 | 64.5 | 67.0 | | | | | | 208 | 67.0 | |
| 16 | 20 | | | | 25.8 | 29.5 | 33.2 | 36.9 | 40.6 | 44.2 | 47.9 | 51.6 | 59.0 | 73.7 | 87.4 | | | | | | 237 | 87.4 | |
| 20 | 25 | | | | | 36.9 | 41.5 | 46.1 | 50.7 | 55.3 | 59.9 | 64.5 | 73.7 | 92.2 | 110.6 | 129.0 | 136.6 | | | | 296 | 136.6 | |
| 25 | 30 | | | | | | 57.6 | 63.4 | 69.1 | 74.9 | 80.6 | 92.2 | 115.2 | 138.2 | 161.3 | 184.3 | 213.5 | | | | 371 | 213.5 | |
| 28 | 35 | | | | | | | 71.0 | 77.4 | 83.9 | 90.3 | 103.2 | 129.0 | 154.8 | 180.6 | 206.5 | 258.1 | 267.8 | | | 415 | 267.8 | |
| 32 | 40 | | | | | | | | 95.9 | 103.2 | 118.0 | 147.5 | 177.0 | 206.5 | 235.9 | 294.9 | 349.7 | | | | 474 | 349.7 | |
| 36 | 44 | | | | | | | | | 116.1 | 132.7 | 165.9 | 199.1 | 232.3 | 265.4 | 331.8 | 414.7 | 443.5 | | | 535 | 443.5 | |
| 40 | 50 | | | | | | | | | | 147.5 | 184.3 | 221.2 | 258.1 | 294.9 | 368.7 | 460.8 | 516.1 | 546.3 | | 593 | 546.3 | |
| Depth (mm) | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 560 | 640 | | |

*1 = Resistencia a la tracción 500N/mm²

*2 = Resistencia a la tracción 700N/mm²

CHEMFIK 600

Resistencia de diseño utilizada con diversas resistencias de pernos, materiales y barras de refuerzo

Barras de refuerzo de alta adherencia $F_{yk}=420N/mm^2$

| Rebar Diametro (mm) | Hole Diametro (mm) | Profundidad de empotramiento hef | | | | | | | | | | | | | | | | | | | h _{ef} failure (mm) | F _{d,s} yield load (kN) | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------------------------------------|---|-----|
| | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 560 | | | 640 |
| 8 | 10 | 7.4 | 9.2 | 11.1 | 12.9 | 14.7 | 16.6 | 18.4 | | | | | | | | | | | | | 100 | 18.4 | |
| 10 | 12 | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 18.4 | 20.7 | 23.0 | 25.3 | 27.6 | 28.7 | | | | | | | | | | 124 | 28.7 | |
| 12 | 14 | | | 16.6 | 19.4 | 22.1 | 24.9 | 27.6 | 30.4 | 33.2 | 35.9 | 38.7 | 41.3 | | | | | | | | 149 | 41.3 | |
| 14 | 16 | | | 19.4 | 22.6 | 25.8 | 29.0 | 32.3 | 35.5 | 38.7 | 41.9 | 45.2 | 51.6 | 56.2 | | | | | | | 174 | 56.2 | |
| 16 | 20 | | | | 25.8 | 29.5 | 33.2 | 36.9 | 40.6 | 44.2 | 47.9 | 51.6 | 59.0 | 73.4 | | | | | | | 199 | 73.4 | |
| 20 | 25 | | | | | 36.9 | 41.5 | 46.1 | 50.7 | 55.3 | 59.9 | 64.5 | 73.7 | 92.2 | 110.6 | 114.8 | | | | | 249 | 114.8 | |
| 25 | 30 | | | | | | 57.6 | 63.4 | 69.1 | 74.9 | 80.6 | 92.2 | 115.2 | 138.2 | 161.3 | 179.3 | | | | | 311 | 179.3 | |
| 28 | 35 | | | | | | | 71.0 | 77.4 | 83.9 | 90.3 | 103.2 | 129.0 | 154.8 | 180.6 | 206.5 | 225.0 | | | | 349 | 225.0 | |
| 32 | 40 | | | | | | | | 95.9 | 103.2 | 118.0 | 147.5 | 177.0 | 206.5 | 235.9 | 293.7 | | | | | 398 | 293.7 | |
| 36 | 44 | | | | | | | | | 116.1 | 132.7 | 165.9 | 199.1 | 232.3 | 265.4 | 331.8 | 372.5 | | | | 449 | 372.5 | |
| 40 | 50 | | | | | | | | | | 147.5 | 184.3 | 221.2 | 258.1 | 294.9 | 368.7 | 458.9 | | | | 498 | 458.9 | |
| Depth (mm) | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 560 | 640 | | |

CHEMFIX 600

Características y resistencias de carga de diseño basadas en fuerzas de unión características para hef 4d (empotramiento mínimo) a 20d

| Stud Ø (mm) | Concreto no fisurado | | | | | | Hormigón agrietado | | | | | | Nominal Incrustación (mm) |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | Característica Resistencia (kN) | | Resistencia de diseño (kN) | | Recomendado Carga (kN) | | Característica Resistencia (kN) | | Resistencia de diseño (kN) | | Recomendado Carga (kN) | | |
| | Tension | Shear | Tension | Shear | Tension | Shear | Tension | Shear | Tension | Shear | Tension | Shear | |
| | N _{rk} | V _{rk} | N _{rd} | V _{rd} | N _{rec} | V _{rec} | N _{rk} | V _{rk} | N _{rd} | V _{rd} | N _{rec} | V _{rec} | |
| M8 | 22.86 | | 12.70 | | 9.07 | | 12.06 | | 6.70 | | 4.79 | | 40 |
| | 45.72 | 9.00 | 25.40 | 7.20 | 18.14 | 5.14 | 24.12 | 9.00 | 13.40 | 7.20 | 9.57 | 5.14 | 80 |
| | 91.44 | | 50.80 | | 36.29 | | 48.24 | | 26.80 | | 19.14 | | 160 |
| M10 | 33.84 | | 18.80 | | 13.43 | | 17.82 | | 9.90 | | 7.07 | | 50 |
| | 61.02 | 15.00 | 33.90 | 12.00 | 24.21 | 8.57 | 32.22 | 15.00 | 17.90 | 12.00 | 12.79 | 8.57 | 90 |
| | 135.54 | | 75.30 | | 53.79 | | 71.64 | | 39.80 | | 28.43 | | 200 |
| M12 | 48.78 | | 27.10 | | 19.36 | | 24.30 | | 13.50 | | 9.64 | | 60 |
| | 89.46 | 21.00 | 49.70 | 16.80 | 35.50 | 12.00 | 44.64 | 21.00 | 24.80 | 16.80 | 17.71 | 12.00 | 110 |
| | 195.30 | | 108.50 | | 77.50 | | 97.56 | | 54.20 | | 38.71 | | 240 |
| M16 | 71.64 | | 39.80 | | 28.43 | | 35.82 | | 19.90 | | 14.21 | | 70 |
| | 128.11 | 39.00 | 71.17 | 31.20 | 50.84 | 22.29 | 64.08 | 39.00 | 35.60 | 31.20 | 25.43 | 22.29 | 125 |
| | 327.96 | | 182.20 | | 130.14 | | 163.98 | | 91.10 | | 65.07 | | 320 |
| M20 | 63.13 | | 53.50 | | 38.21 | | 51.12 | | 28.40 | | 20.29 | | 80 |
| | 204.84 | 61.00 | 113.80 | 48.80 | 81.29 | 34.86 | 108.90 | 61.00 | 60.50 | 48.80 | 43.21 | 34.86 | 170 |
| | 482.22 | | 267.90 | | 191.36 | | 256.14 | | 142.30 | | 101.64 | | 400 |
| M24 | 144.54 | | 80.30 | | 57.36 | | 72.36 | | 40.20 | | 28.71 | | 100 |
| | 303.84 | 88.00 | 168.80 | 70.40 | 120.57 | 50.29 | 151.92 | 88.00 | 84.40 | 70.40 | 60.29 | 50.29 | 210 |
| | 694.44 | | 385.80 | | 275.57 | | 347.22 | | 192.90 | | 137.79 | | 480 |
| M27 | 167.76 | | 93.20 | | 66.57 | | 83.88 | | 46.60 | | 33.29 | | 110 |
| | 366.12 | 115.00 | 203.40 | 92.00 | 145.29 | 65.71 | 183.06 | 115.00 | 101.70 | 92.00 | 72.64 | 65.71 | 240 |
| | 824.04 | | 457.80 | | 327.00 | | 412.02 | | 228.90 | | 163.50 | | 540 |
| M30 | 203.40 | | 113.00 | | 80.71 | | 101.70 | | 56.50 | | 40.36 | | 120 |
| | 474.66 | 140.00 | 263.70 | 112.00 | 188.36 | 80.00 | 237.38 | 140.00 | 131.88 | 112.00 | 94.20 | 80.00 | 280 |
| | 1017.36 | | 565.20 | | 403.71 | | 508.68 | | 282.60 | | 201.86 | | 600 |
| M33 | 242.46 | | 134.70 | | 96.21 | | 113.04 | | 62.80 | | 44.86 | | 130 |
| | 559.44 | 173.50 | 310.80 | 138.80 | 222.00 | 99.14 | 261.00 | 173.50 | 145.00 | 138.80 | 103.57 | 99.14 | 300 |
| | 1231.02 | | 683.90 | | 488.50 | | 574.38 | | 319.10 | | 227.93 | | 660 |
| M36 | 305.10 | | 169.50 | | 121.07 | | 142.38 | | 79.10 | | 56.50 | | 150 |
| | 691.74 | 204.25 | 384.30 | 163.40 | 274.50 | 116.70 | 322.74 | 204.25 | 179.30 | 163.40 | 128.07 | 116.70 | 340 |
| | 1465.02 | | 813.90 | | 581.36 | | 683.64 | | 379.80 | | 271.29 | | 720 |

CHEMFIK 600

Resistencias de carga características y de diseño para REBAR basadas en resistencias de unión características para hef 4d (empotramiento mínimo) a 20d

| Rebar fyk=500 N/mm ² | Concreto no fisurado | | | | | | Hormigón agrietado | | | | | | Nominal Incrustación (mm) |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | Característica Resistencia (kN) | | Resistencia de diseño (kN) | | Recomendado Carga (kN) | | Característica Resistencia (kN) | | Resistencia de diseño (kN) | | Carga recomendada (kN) | | |
| | Tension | Shear | Tension | Shear | Tension | Shear | Tension | Shear | Tension | Shear | Tension | Shear | |
| ∅ (mm) | N _{rk} | V _{rk} | N _{rd} | V _{rd} | N _{rec} | V _{rec} | N _{rk} | V _{rk} | N _{rd} | V _{rd} | N _{rec} | V _{rec} | |
| 8 | 13.32 | | 7.40 | | 5.29 | | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 40 |
| | 26.46 | 13.95 | 14.70 | 9.30 | 10.50 | 6.64 | | | | | | | 80 |
| | 52.92 | | 29.40 | | 21.00 | | | | | | | | 160 |
| 10 | 16.56 | | 9.20 | | 6.57 | | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 40 |
| | 37.26 | 22.05 | 20.70 | 14.70 | 14.79 | 10.50 | | | | | | | 90 |
| | 82.89 | | 46.05 | | 32.89 | | | | | | | | 200 |
| 12 | 24.84 | | 13.80 | | 9.86 | | 14.58 | | 8.10 | | 5.79 | | 50 |
| | 54.72 | 31.05 | 30.40 | 20.70 | 21.71 | 14.79 | 32.22 | 31.05 | 17.90 | 20.70 | 12.79 | 14.79 | 110 |
| | 119.34 | | 66.30 | | 47.36 | | 70.56 | | 39.20 | | 28.00 | | 240 |
| 14 | 34.92 | | 19.40 | | 13.86 | | 22.14 | | 12.30 | | 8.79 | | 60 |
| | 69.66 | 42.00 | 38.70 | 28.00 | 27.64 | 20.00 | 44.28 | 42.00 | 24.60 | 28.00 | 17.57 | 20.00 | 120 |
| | 162.36 | | 90.20 | | 64.43 | | 103.32 | | 57.40 | | 41.00 | | 280 |
| 16 | 46.44 | | 25.80 | | 18.43 | | 29.52 | | 16.40 | | 11.71 | | 70 |
| | 82.89 | 55.50 | 46.05 | 37.00 | 32.89 | 26.43 | 52.74 | 55.50 | 29.30 | 37.00 | 20.93 | 26.43 | 125 |
| | 212.22 | | 117.90 | | 84.21 | | 135.00 | | 75.00 | | 53.57 | | 320 |
| 20 | 43.54 | | 36.90 | | 26.36 | | 42.12 | | 23.40 | | 16.71 | | 80 |
| | 140.94 | 86.55 | 78.30 | 57.70 | 55.93 | 41.21 | 89.64 | 86.55 | 49.80 | 57.70 | 35.57 | 41.21 | 170 |
| | 331.56 | | 184.20 | | 131.57 | | 210.96 | | 117.20 | | 83.71 | | 400 |
| 25 | 103.68 | | 57.60 | | 41.14 | | 65.88 | | 36.60 | | 26.14 | | 100 |
| | 217.62 | 135.00 | 120.90 | 90.00 | 86.36 | 64.29 | 138.42 | 135.00 | 76.90 | 90.00 | 54.93 | 64.29 | 210 |
| | 518.04 | | 287.80 | | 205.57 | | 329.76 | | 183.20 | | 130.86 | | 500 |
| 28 | 127.80 | | 71.00 | | 50.71 | | 86.94 | | 48.30 | | 34.50 | | 110 |
| | 278.64 | 168.75 | 154.80 | 112.50 | 110.57 | 80.36 | 189.90 | 168.75 | 105.50 | 112.50 | 75.36 | 80.36 | 240 |
| | 649.80 | | 361.00 | | 257.86 | | 443.16 | | 246.20 | | 175.86 | | 560 |
| 32 | 172.62 | | 95.90 | | 68.50 | | 117.54 | | 65.30 | | 46.64 | | 130 |
| | 371.70 | 220.95 | 206.50 | 147.30 | 147.50 | 105.21 | 253.08 | 220.95 | 140.60 | 147.30 | 100.43 | 105.21 | 280 |
| | 848.70 | | 471.50 | | 336.79 | | 578.70 | | 321.50 | | 229.64 | | 640 |
| 36 | 208.98 | | 116.10 | | 82.93 | | 142.38 | | 79.10 | | 56.50 | | 140 |
| | 477.72 | 280.00 | 265.40 | 187.00 | 189.57 | 133.00 | 325.44 | 280.00 | 180.80 | 187.00 | 129.14 | 133.00 | 320 |
| | 1074.24 | | 596.80 | | 426.29 | | 732.42 | | 406.90 | | 290.64 | | 720 |
| 40 | 265.50 | | 147.50 | | 105.36 | | 180.90 | | 100.50 | | 71.79 | | 160 |
| | 563.58 | 346.00 | 313.10 | 231.00 | 223.64 | 165.00 | 384.30 | 346.00 | 213.50 | 231.00 | 152.50 | 165.00 | 340 |
| | 1326.24 | | 736.80 | | 526.29 | | 904.32 | | 502.40 | | 358.86 | | 800 |

CHEMFIJ 600*Influencia de la resistencia del hormigón en la resistencia combinada a la extracción y al cono de hormigón*

| | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
|--|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| Increasing factors for <u>non-cracked</u> concrete (for all type of drilling) in any temperature range and service life 50 or 100 years f _c = | C15/20 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| | C20/25 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | C25/30 | 1.05 | | | | | | 1.11 | | | | |
| | C30/37 | 1.10 | | | | | | 1.21 | | | | |
| | C35/45 | 1.15 | | | | | | 1.30 | | | | |
| | C40/50 | 1.18 | | | | | | 1.38 | | | | |
| | C45/55 | 1.22 | | | | | | 1.45 | | | | |
| | C50/60 | 1.25 | | | | | | 1.52 | | | | |

| | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
|--|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| Increasing factors for <u>cracked</u> concrete (for all type of drilling) in any temperature range and service life 50 or 100 years f _c = | C15/20 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| | C20/25 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | C25/30 | 1.05 | 1.07 | | | | | 1.11 | | | | |
| | C30/37 | 1.09 | 1.13 | | | | | 1.22 | | | | |
| | C35/45 | 1.13 | 1.18 | | | | | 1.32 | | | | |
| | C40/50 | 1.16 | 1.23 | | | | | 1.41 | | | | |
| | C45/55 | 1.19 | 1.28 | | | | | 1.49 | | | | |
| | C50/60 | 1.22 | 1.32 | | | | | 1.58 | | | | |

Influencia de las condiciones ambientales en el hormigón no fisurado.

| | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Temp I 40°C / 24°C | Dry and Wet | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Flooded | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.63 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Temp II 60°C / 40°C | Dry and Wet | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.88 |
| | Flooded | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 |

Influencia de las condiciones ambientales en el hormigón fisurado.

| | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Temp I 40°C / 24°C | Dry and Wet | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | Flooded | 0.52 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Temp II 60°C / 40°C | Dry and Wet | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | Flooded | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |

CHEMFIK 600**Factores de fuerza de unión para REBAR****Influencia de la resistencia del hormigón en la resistencia combinada a la extracción y al cono de hormigón**

| | | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ20 | φ25 | φ28 | φ30 | φ32 | φ36 | φ40 | |
|--|--------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| Increasing factors for non-cracked concrete (for all type of drilling) in any temperature range and service life 50 or 100 years f _c = | C15/20 | 0.95 | | | | | | | | | | | | |
| | C20/25 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| | C25/30 | 1.04 | | | | | | 1.06 | 1.08 | 1.04 | | | | |
| | C30/37 | 1.08 | | | | | | 1.13 | 1.17 | 1.08 | | | | |
| | C35/45 | 1.11 | | | | | | 1.17 | 1.24 | 1.11 | | | | |
| | C40/50 | 1.15 | | | | | | 1.23 | 1.30 | 1.15 | | | | |
| | C45/55 | 1.18 | | | | | | 1.27 | 1.36 | 1.18 | | | | |
| C50/60 | 1.20 | | | | | | 1.32 | 1.42 | 1.20 | | | | | |

| | | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ20 | φ25 | φ28 | φ30 | φ32 | φ36 | φ40 | |
|--|--------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Increasing factors for cracked concrete (for all type of drilling) in any temperature range and service life 50 or 100 years f _c = | C15/20 | 0.95 | | | | | | | | | | | | |
| | C20/25 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| | C25/30 | 1.00 | 1.08 | | | | 1.11 | 1.04 | | | | | | |
| | C30/37 | 1.00 | 1.18 | | | | 1.22 | 1.08 | | | | | | |
| | C35/45 | 1.00 | 1.25 | | | | 1.31 | 1.12 | | | | | | |
| | C40/50 | 1.00 | 1.32 | | | | 1.41 | 1.15 | | | | | | |
| | C45/55 | 1.00 | 1.38 | | | | 1.49 | 1.17 | | | | | | |
| | C50/60 | 1.00 | 1.44 | | | | 1.58 | 1.20 | | | | | | |

Influencia de las condiciones ambientales en el hormigón no fisurado.

| | | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ20 | φ25 | φ28 | φ30 | φ32 | φ36 | φ40 |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Temp I 40°C / 24°C | Dry and Wet | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Flooded | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.62 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| Temp II 60°C / 40°C | Dry and Wet | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| | Flooded | 0.90 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.58 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |

Influencia de las condiciones ambientales en el hormigón fisurado.

| | | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ20 | φ25 | φ28 | φ30 | φ32 | φ36 | φ40 |
|------------------------|-------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Temp I 40°C / 24°C | Dry and Wet | n/a | n/a | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| | Flooded | n/a | n/a | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Temp II 60°C / 40°C | Dry and Wet | n/a | n/a | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| | Flooded | n/a | n/a | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |

CHEMFIK 600*Propiedades del material para calidades de otras varillas roscadas y barras de refuerzo*

| Stud Diameter (mm) | Stud Grade 8.8 | | Stud Grade 10.9 | | Stud Grade A4-70 | | Stud Grade A4-80 | |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | $N_{rk, s}$ | $N_{rd, s}$ | $N_{rk, s}$ | $N_{rd, s}$ | $N_{rk, s}$ | $N_{rd, s}$ | $N_{rk, s}$ | $N_{rd, s}$ |
| | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
| M8 | 29.2 | 19.5 | 38.1 | 27.2 | 25.6 | 13.7 | 29.2 | 15.6 |
| M10 | 46.4 | 30.9 | 60.3 | 43.1 | 40.6 | 21.7 | 46.4 | 24.8 |
| M12 | 67.4 | 44.9 | 87.7 | 62.6 | 59.0 | 31.6 | 67.4 | 36.0 |
| M16 | 125.6 | 83.7 | 163.0 | 116.4 | 109.9 | 58.8 | 125.7 | 67.2 |
| M20 | 196.1 | 130.7 | 255.0 | 182.1 | 171.5 | 91.7 | 196.0 | 104.8 |
| M24 | 282.5 | 188.3 | 367.0 | 262.1 | 247.1 | 132.1 | 293.0 | 132.1 |
| M27 | 367.0 | 244.7 | 477.4 | 341.0 | 229.4 | 80.2 | 229.4 | 80.2 |
| M30 | 448.8 | 299.2 | 583.0 | 416.4 | 280.6 | 98.1 | 280.6 | 98.1 |
| M33 | 555.2 | 370.1 | 721.8 | 515.5 | 347.0 | 121.3 | 347.0 | 121.3 |
| M36 | 653.6 | 435.7 | 849.7 | 606.9 | 408.4 | 142.8 | 408.4 | 142.8 |

| Stud Diameter (mm) | Stud Grade 8.8 | | Stud Grade 10.9 | | Stud Grade A4-70 | | Stud Grade A4-80 | |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | $V_{rk, s}$ | $V_{rd, s}$ | $V_{rk, s}$ | $V_{rd, s}$ | $V_{rk, s}$ | $V_{rd, s}$ | $V_{rk, s}$ | $V_{rd, s}$ |
| | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
| M8 | 14.6 | 11.7 | 19.0 | 12.7 | 12.8 | 8.2 | 14.6 | 9.4 |
| M10 | 23.2 | 18.6 | 30.2 | 20.1 | 20.3 | 13.0 | 23.2 | 14.9 |
| M12 | 33.7 | 27.0 | 43.8 | 29.2 | 29.5 | 18.9 | 33.7 | 21.6 |
| M16 | 62.8 | 50.2 | 81.6 | 54.4 | 55.0 | 35.2 | 62.8 | 40.3 |
| M20 | 98.0 | 78.4 | 127.4 | 84.9 | 85.8 | 55.0 | 98.0 | 62.8 |
| M24 | 141.2 | 113.0 | 183.6 | 122.4 | 123.6 | 79.2 | 141.2 | 90.5 |
| M27 | 183.5 | 146.8 | 238.7 | 191.0 | 114.7 | 48.4 | 114.7 | 48.4 |
| M30 | 224.4 | 179.5 | 291.5 | 194.3 | 140.3 | 89.9 | 140.3 | 89.9 |
| M33 | 277.6 | 222.1 | 360.9 | 288.7 | 173.5 | 111.2 | 173.5 | 111.2 |
| M36 | 326.8 | 261.4 | 424.8 | 283.2 | 204.2 | 130.9 | 204.2 | 130.9 |

| Rebar Diameter (mm) | Rebar BSt 500 to DIN 488 | | Rebar BSt 500 to DIN 488 | |
|------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | $N_{rk, s}$ | $N_{rd, s}$ | $V_{rk, s}$ | $V_{rd, s}$ |
| | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
| 8 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 9.3 |
| 10 | 43.0 | 30.7 | 21.5 | 14.3 |
| 12 | 62.0 | 44.3 | 31.0 | 20.7 |
| 14 | 85.0 | 60.7 | 42.5 | 28.3 |
| 16 | 111.0 | 79.3 | 55.5 | 37.0 |
| 18 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 46.7 |
| 20 | 173.0 | 123.6 | 86.5 | 57.7 |
| 22 | 209.0 | 149.3 | 104.5 | 69.7 |
| 25 | 270.0 | 192.9 | 135.0 | 90.0 |
| 28 | 339.0 | 242.1 | 169.0 | 112.7 |
| 32 | 442 | 315.7 | 221 | 147.3 |
| 36 | 563.2 | 443.5 | 281.6 | 187.7 |
| 40 | 693.8 | 546.3 | 346.9 | 231.3 |

CHEMFIK 600*Conexiones de barras de refuerzo postinstaladas*

| Rebar | | $l_{b,min}$ (mm) | $l_{o,min}$ (mm) | $l_{max,min}$ (mm) |
|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| $\varnothing d_s$ | $f_{y,k}$ (N/mm ²) | | | |
| 8mm | 500 | 113 | 200 | 1000 |
| 10mm | 500 | 142 | 200 | 1000 |
| 12mm | 500 | 170 | 200 | 1200 |
| 14mm | 500 | 198 | 210 | 1400 |
| 16mm | 500 | 227 | 240 | 1600 |
| 20mm | 500 | 284 | 300 | 2000 |
| 22mm | 500 | 312 | 330 | 2000 |
| 24mm | 500 | 340 | 360 | 2000 |
| 25mm | 500 | 354 | 375 | 2000 |
| 28mm | 500 | 397 | 420 | 2000 |
| 32mm | 500 | 454 | 480 | 2000 |
| 34mm | 500 | 482 | 510 | 2000 |
| 36mm | 500 | 534 | 540 | 2000 |
| 40mm | 500 | 621 | 600 | 2000 |

N/mm² = MPa

1) Según EN 1992-1-1:2004 $l_{b,min}$ (8.6) y $l_{o,min}$ (8.11) para buenas condiciones de adherencia y $\alpha\delta = 1,0$ con límite elástico máximo para varilla B500 B y $M = 1,15$

| Rebar \varnothing | Concrete Class | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/60 | C50/60 |
| 8mm to 25mm | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 |
| 28mm to 36mm | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4 |
| 40mm | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 |

1) Los valores tabulados para fbd son válidos para buenas condiciones de unión según EN1992-1-1:2004. Para todas las demás condiciones de fianza multiplique los valores de fbd por 0,7.

CHEMFIX 600

Esquemas de barras de refuerzo posteriores a la instalación

Application examples of post-installed rebar

Figure 1: Overlap joints in slabs and beams.




Figure 3: End anchoring of slabs or beams, designed as simply supported.




Figure 5: Anchoring of reinforcement to cover the line of acting tensile force.




Figure 2: Overlap joint in foundation of a column or wall where the rebars are stressed in tension.





Figure 4: Rebar connection of components stressed primarily in compression. The rebar are stressed in compression.



Note to figure 1 to 5 :

In the figures no transverse reinforcement is plotted, the transverse reinforcement as required by EC 2 shall be present. The shear transfer between old and new concrete shall be designed according to EC2. Description of the bonded-in rebars and overlap joints see Annex 4 and 5.

*** Roughened joint**

CHEMFIJ 600**Efecto del espaciado de anclajes: tensión**

| Anchor Spacing (mm) | Stud / Rebar Diameter | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | |
| 40 | 0.64 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 0.67 | 0.63 | | | | | | | | | | |
| 60 | 0.70 | 0.65 | 0.63 | | | | | | | | | |
| 70 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | | | | | | | | | |
| 80 | 0.76 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | | | | | | | | |
| 90 | 0.79 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | | | | | | | | |
| 100 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.63 | | | | | | | |
| 120 | 0.87 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 150 | 0.96 | 0.86 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | | | | |
| 160 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 175 | | 0.92 | 0.85 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 200 | | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 225 | | | 0.95 | 0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | |
| 240 | | | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | |
| 250 | | | | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| 275 | | | | 0.91 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | |
| 280 | | | | 0.92 | 0.84 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | |
| 300 | | | | 0.95 | 0.86 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | |
| 320 | | | | 1.00 | 0.88 | 0.81 | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | |
| 350 | | | | | 0.92 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | |
| 400 | | | | | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | |
| 440 | | | | | | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | |
| 480 | | | | | | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | |
| 540 | | | | | | | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | |
| 600 | | | | | | | | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
| 660 | | | | | | | | | 1.00 | 0.96 | 0.91 | |
| 720 | | | | | | | | | | 1.00 | 0.95 | |
| 800 | | | | | | | | | | | 1.00 | |

Efecto de la distancia al borde: tensión

| Edge Distance (mm) | Stud / Rebar Diameter | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | |
| 40 | 0.64 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 0.73 | 0.63 | | | | | | | | | | |
| 60 | 0.82 | 0.70 | 0.63 | | | | | | | | | |
| 70 | 0.90 | 0.77 | 0.68 | | | | | | | | | |
| 80 | 1.00 | 0.84 | 0.74 | 0.63 | | | | | | | | |
| 90 | | 0.91 | 0.80 | 0.67 | | | | | | | | |
| 100 | | 1.00 | 0.86 | 0.71 | 0.63 | | | | | | | |
| 110 | | | 0.92 | 0.76 | 0.66 | | | | | | | |
| 120 | | | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.64 | | | | | | |
| 140 | | | | 0.89 | 0.77 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 160 | | | | 1.00 | 0.84 | 0.72 | 0.70 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | | |
| 180 | | | | | 0.91 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.68 | |
| 200 | | | | | 1.00 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | |
| 220 | | | | | | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | |
| 240 | | | | | | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 0.78 | |
| 270 | | | | | | | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | |
| 300 | | | | | | | | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | |
| 330 | | | | | | | | | 1.00 | 0.98 | 0.93 | |
| 360 | | | | | | | | | | 1.00 | 0.98 | |
| 400 | | | | | | | | | | | 1.00 | |

Efecto de la distancia al borde: corte

| Edge Distance (mm) | Stud / Rebar Diameter | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | |
| 40 | 0.25 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 0.44 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 60 | 0.63 | 0.48 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 70 | 0.81 | 0.65 | 0.44 | | | | | | | | | |
| 80 | 1.00 | 0.83 | 0.58 | 0.40 | | | | | | | | |
| 90 | | 1.00 | 0.72 | 0.53 | | | | | | | | |
| 100 | | | 0.86 | 0.67 | 0.35 | | | | | | | |
| 110 | | | 1.00 | 0.80 | 0.44 | | | | | | | |
| 125 | | | | 1.00 | 0.58 | 0.35 | | | | | | |
| 140 | | | | | 0.72 | 0.46 | 0.35 | 0.30 | | | | |
| 160 | | | | | 0.91 | 0.62 | 0.51 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | | |
| 180 | | | | | 1.00 | 0.77 | 0.63 | 0.46 | 0.37 | 0.43 | | |
| 200 | | | | | | 0.92 | 0.75 | 0.57 | 0.46 | 0.50 | 0.32 | |
| 220 | | | | | | 1.00 | 0.88 | 0.68 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | |
| 240 | | | | | | | 1.00 | 0.78 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | |
| 280 | | | | | | | | 1.00 | 0.84 | 0.77 | 0.72 | |
| 310 | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 0.82 | |
| 330 | | | | | | | | | | 1.00 | 0.89 | |
| 400 | | | | | | | | | | | 1.00 | |

CHEMFIX 600

Tiempo mínimo de curado

| Concreto Temperatura | Gel - Tiempo de trabajo | Minimum curing time in dry concrete for anchor application | Minimum curing time in dry concrete for post installed rebar application | Minimum curing time in wet concrete |
|----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 5°C | 70 min | 60 h | 40 h | x 2 |
| 10°C | 32 min | 40 h | 30 h | x 2 |
| 15°C | 28 min | 30 h | 24 h | x 2 |
| 25°C | 22 min | 17 h | 11 h | x 2 |
| 30°C | 20 min | 16 h | 9 h | x 2 |
| 40°C | 18 min | 12 h | 8 h | x 2 |

Todas las especificaciones basadas en el mezclador suministrado

Rangos de temperatura

| Rango de temperatura | Servicio de hormigón Temperatura | Máximo largo Término Concreto | Corto máximo Término Concreto |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Rango I | -40°C to +40°C | +24°C | +40°C |
| Rango II | -40°C to +60°C | +40°C | +60°C |
| Range III para barras de refuerzo postinstaladas | -40°C to +80°C | +50°C | +80°C |

Rango de temperatura de servicio: Rango de temperaturas ambiente después de la instalación y durante la vida útil del anclaje.

Temperatura a corto plazo: Temperaturas dentro del rango de temperatura de servicio que varían en intervalos cortos, por ejemplo, ciclos de día/noche y ciclos de congelación/descongelación.


Temperatura a largo plazo: Temperatura, dentro del rango de temperatura de servicio, que será aproximadamente constante durante períodos de tiempo significativos.

Las temperaturas a largo plazo incluirán temperaturas constantes o casi constantes, como las que se experimentan en cámaras frigoríficas o junto a instalaciones de calefacción.

Propiedades físicas




| | N/mm ² (MPa) | | Método de prueba |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| | 24 horas de curado | 72 horas de curado | |
| Resistencia a la tracción | 21.5 | 21.5 | ASTM D638 |
| Fuerza compresiva | 95 | 100.9 | EN 196 Part 1 |
| Fuerza flexible | 34 | 46 | EN 196 Part 1 |
| Módulo de flexión | 2520.3 | 2985.2 | ASTM D790 |
| Módulo E | 5997 | 12024.3 | EN 196 Part 1 |
| Densidad | 1.45 | | |
| Contenido de COV | A+ Rating | | |

CHEMFIX 600







Perfore un orificio en el sustrato hasta la profundidad de empotramiento requerida utilizando la broca de carburo del tamaño adecuado. Limpieza del pozo Justo antes de colocar un anclaje, el pozo debe estar libre de polvo y escombros. La bomba manual se utilizará para soplar orificios de hasta diámetros ≤ 24 mm y profundidades de empotramiento de hasta $h_{ef} \leq 10d$. Sopla al menos 2 veces desde la parte posterior del orificio, utilizando una extensión si es necesario. Cepille 2 veces con el tamaño de cepillo especificado insertando el cepillo de acero en la parte posterior del orificio (si es necesario con una extensión) con un movimiento giratorio y retirándolo. Sopla nuevamente con bomba manual al menos 2 veces. Cepille 2 veces con el tamaño de cepillo especificado insertando el cepillo de acero en la parte posterior del orificio. Soplar nuevamente con bomba manual al menos 2 veces.




Limpieza de aire comprimido (CAC) para todos los diámetros de pozo y todas profundidades del pozo



Sopla 2 veces desde la parte posterior del orificio (si es necesario con una extensión de boquilla) en toda su longitud con aire comprimido sin aceite (mín. 6 bar a $6 \text{ m}^3/\text{h}$). Cepille 2 veces con el tamaño de cepillo especificado (consulte la Tabla 6) insertando el cepillo de acero en la parte posterior del orificio (si es necesario con una extensión) con un movimiento giratorio y retirándolo. X 2 Soplar nuevamente con aire comprimido al menos 2 veces.



Retire la tapa roscada del cartucho. Coloque firmemente la boquilla mezcladora. No modifique la batidora de ninguna manera. Asegúrese de que el elemento mezclador esté dentro de la batidora. Utilice únicamente la batidora suministrada. Inserte el cartucho en la pistola dispensadora. Deseche las tiradas iniciales del adhesivo. Deseche los primeros 12ml de resina. Tenga en cuenta que después de cada cambio de mezclador posterior, se deben extruir 12 ml iniciales de resina para desecharlos para continuar con una mezcla uniforme.



Inyecte el adhesivo comenzando en la parte posterior del orificio, retirando lentamente la batidora con cada presión del gatillo. Llene los orificios aproximadamente hasta 2/3 de su capacidad para garantizar que el espacio anular entre el anclaje y el concreto esté completamente lleno con adhesivo a lo largo de la profundidad de empotramiento. Antes de su uso, verificar que la varilla roscada esté seca y libre de contaminantes. Instale la varilla roscada a la profundidad de empotramiento requerida durante el tiempo de gel abierto que haya transcurrido. El tiempo de trabajo t_{gel} se proporciona en la Tabla 7. El anclaje se puede cargar después del tiempo de curado requerido (ver página 12). El par aplicado no deberá exceder los valores T_{max} indicados.

CHEMFIK 600

Propiedades para instalación en varios tipos de madera

| Wood Type | Bar size | Hole size [mm] | Embedment depth [mm] | Characteristic Tension Load [kN] | Characteristic Bond strength [MPa] |
|---------------|----------|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| OAK | M8 | 10 | 60 | 18.8 | 12.5 |
| Glulam spruce | M12 | 16 | 120 | 35 | 7.7 |
| Glulam spruce | M16 | 19/20 | 150 | 55 | 7.3 |

| Wood Type | Bar size | Hole size [mm] | *Load for 60mm embedment depth [kg] | *Load for 120 mm embedment depth [kg] | *Load for 150 mm embedment depth [kg] |
|---------------|----------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| OAK | M8 | 10 | 1918 | 3835 | 4794 |
| Glulam spruce | M12 | 16 | 1785 | 3570 | 4463 |
| Glulam spruce | M16 | 19/20 | 2244 | 4488 | 5610 |

*** Note:**

La carga está en función de la profundidad de empotramiento y debe reducirse con un factor de seguridad (≥ 4)

CHEMFIJ 600**NOTAS.****PÁGINA 2 :*****Características típicas y rendimiento de resistencia de diseño con montantes de grado 5,8 y datos de instalación asociados***

Todos los datos se basan en una instalación correcta; consulte las instrucciones.

Sin influencia del borde y el espaciado

Espesor mínimo del material base hef +30 mm >100 mm para M8 a M12 y para M16 a M30 hef +2 d rango hef mínimo o 4d, el que sea mayor a 20d

Resistencia del hormigón C20/25 - f_c cubo = 25N/mm² (25MPa)

Semental de grado 5.8

Rango de temperatura | temperatura máxima a largo plazo / corto plazo +24/40o C

No hay influencia de la falla del cono de concreto o de la falla por división

Resistencia de diseño con diversas resistencias de pernos, materiales y barras de refuerzo.**PÁGINA 3-6:**

Todos los datos se basan en una instalación correcta; consulte las instrucciones.

Sin influencia del borde y el espaciado, Sin influencia de la falla del cono de concreto o falla por división

Espesor mínimo del material base hef +30 mm >100 mm para M8 a M12 y para M16 a M30 hef +2 d rango hef mínimo o 4d, el que sea mayor a 20d

Resistencia del hormigón C20/25 - f_c cubo = 25N/mm² (25MPa)

Rango de temperatura | temperatura máxima a largo plazo / corto plazo +24/40o C

La nota 1 para la resistencia a la tracción del acero inoxidable es 500 N/mm² (500 MPa).

La nota 2 para la resistencia a la tracción del acero inoxidable es 700 N/mm² (500 MPa).

PÁGINA 7 y 8:***Características y resistencias de carga de diseño basadas en fuerzas de unión características para hef 4d (empotramiento mínimo) a 20d***

Todos los datos se basan en una instalación correcta; consulte las instrucciones. No hay influencia del borde ni del espaciado. No se tiene en cuenta falla del cono de concreto ni falla del acero.

Espesor mínimo del material base hef +30 mm >100 mm para M8 a M12 y para M16 a M30 hef +2 d rango hef mínimo o 4d, el que sea mayor a 20d

Resistencia del hormigón C20/25 - f_c cube = 25N/mm² (25MPa), rango de temperatura I, temperatura máxima a largo plazo/corto plazo +24/40oC

PÁGINA 9,10 :***Factores de fuerza de enlace***

Seleccione la resistencia del concreto y las condiciones ambientales y aplíquelas a la tabla de resistencia de adhesión en las páginas 2 a 6.

PÁGINA 11:***Propiedades del material para calidades de otras varillas rosadas y barras de refuerzo***

Todos los grados mostrados para información.

Los montantes M30 son de grado 8,8 en lugar de M30 de grado

5,8 para una resistencia a la tracción A4-70 de 500 N/mm² (500 MPa) en lugar de 700 N/mm² (700 MPa).

Factores de seguridad

Para montante de grado 8,8 - Tensión 1,5 Cortante 1,25 / Para montante de grado 10,9 - Tensión 1,4 Cortante 1,5 Para A4-70 y A4-80 Tensión 1,87 Corte 1,56 / Para barras de refuerzo - Tensión 1,4 Corte 1,5

Comunícate con Nuestro Asesores Técnicos

ventas@aditivosespeciales.com.pe / (01) 280-7092 / 948 597 540

www.aditivosespeciales.com.pe